1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

El Slack Wax es una mezcla de parafinas blandas, obtenidas del proceso de desparafinación por MEK-Tolueno de los cortes de aceite Destilado SN 165 (SAE 10) y Destilado SN 260 (SAE 20) de la unidad de Vacío II de la Planta Lubricantes.

2. APLICACIÓN

El Slack Wax se utiliza como materia prima para la producción de parafina dura.

3. ANÁLISIS

ENSAYO	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADOS	
		UNIDAD	SLACK WAX
Gravedad Específica	ASTM D 287	-	0,85 max.
Punto de fusión de ceras	ASTM D 87	º C	INFORMAR
Viscosidad cinemática a 100 ºC	ASTM D 7042	cSt	3,2 – 5,8
Contenido de aceite en ceras de petróleo	ASTM D 721	% peso	35 max.
Color ASTM	ASTM D 1500	-	7,5 max.
Punto de inflamación	ASTM D 92	º C	200 - 250

Nota: YPFBR se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. Las especificaciones dependen de requisitos y disposiciones locales.